

UDC 677.151.014/.016



中华人民共和国国家标准

GB 5881—86

苎麻理化性能试验取样方法

Sampling method of physical and
chemical properties of ramie fiber

1986-01-21 发布

1986-10-01 实施

国家 标 准 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
苎麻理化性能试验取样方法

GB 5881—86

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1986 年 12 月第一版 2006 年 4 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-25458

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

苎麻理化性能试验取样方法

UDC 677.151.014
/.016

GB 5881—86

Sampling method of physical and
chemical properties of ramie fiber

本标准为测定生苎麻(原麻)、精干麻(包括无油精干麻)、水麻及油麻理化性能的取样方法。凡生产、验收和交货中提请检验时均按本标准之规定取样。

1 原理

本标准依据简单随机取样(亦称随机取样)理论:

$$n = \frac{\left(\frac{t \cdot CV}{\tilde{d}}\right)^2}{1 + \frac{1}{N} \left(\frac{t \cdot CV}{\tilde{d}}\right)^2} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中: n ——取样数量, 只或包;

t ——分位数;

CV ——总体的标准差系数, %;

\tilde{d} ——保证误差率, %;

N ——总体数量。

对无限总体而言, 取样数量可按下式计算:

$$n = \left(\frac{t \cdot CV}{\tilde{d}}\right)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

2 生苎麻(原麻)的取样方法

根据每批(一次进货量)进仓原麻包数的多少随机取样。一般取 $\tilde{d}=10\%$, $CV=10\%$, $\alpha=5\%$ ($t=1.96$)。凡2包及以下者取1包、7包及以下者取2包、38包及以下者取3包、39包及以上者取4包。在麻包的中部随机抽出一把麻束, 经等级检验后, 将其在平台板上拉开铺平, 把各麻束纵向分为两部分, 丢弃一部分, 保留另一部分, 如此反复分留, 直至各麻束保留部分合并总重量为200~300g为止。将此麻样混合均匀、整理后备用。记录进厂日期、批号、产地、等级、麻季, 做好标记。

该试样用于原麻化学成分定量分析、回潮率及含水率的测定。

3 精干麻(包括无水精干麻)、水麻及油麻的取样方法

3.1 生产中的取样方法

精干麻(包括无油精干麻)在烘干后的麻堆或麻包中, 水麻、油麻在脱过水的水麻堆中, 随机选4~6点, 抽取总量为300~500g的试样, 混合均匀, 整理后备用(测白度时应取上述试样3个)。记录日期、产地、等级、锅号、班别, 做好标记。

3.2 交货和验收时的取样方法

取样以批(一次交货量)为单位。根据每批内成包数的多少随机抽取, 取样包数同第2章。每包内取样点不少于3个, 试样总重量为300~500g, 混合均匀, 整理后备用(测白度时应取上述试样3个)。

记录日期、批号、品种, 做好标记。