



中华人民共和国国家标准

GB/T 15050—2008
代替 GB/T 15050—1994

手工打结羊毛地毯

Hand-knotted woolen carpet

(ISO 11859:1999, Textile floor coverings—Pure wool,
hand-knotted pile carpets—Specification, NEQ)

2008-06-16 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
手 工 打 结 羊 毛 地 毯
GB/T 15050—2008

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码 : 100045

网 址 www.spc.net.cn

电 话 : 68523946 68517548

中 国 标 准 出 版 社 秦 皇 岛 印 刷 厂 印 刷
各 地 新 华 书 店 经 销

*

开 本 880×1230 1/16 印 张 0.5 字 数 8 千 字
2008 年 9 月 第 一 版 2008 年 9 月 第 一 次 印 刷

*

书 号 : 155066 · 1-33321

如 有 印 装 差 错 由 本 社 发 行 中 心 调 换
版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话 : (010)68533533

前 言

本标准与 ISO 11859:1999《纺织铺地物 纯羊毛手工打结地毯 规格》的一致性程度为非等效,测定方法主要依据了相关国际标准的方法。

本标准与 ISO 11859:1999 相比,主要差异如下:

- a) 本标准内在质量参照并适当修改了 ISO 11859:1999 的“技术要求”:
 - 裁绒道数、经头密度、绒头长度和尺寸主要项根据手工地毯出口检验规程,修改了指标定值,严于国际标准;
 - 补充“毯形、底子和底穗”的技术要求;
 - 本标准未采用“耐水色牢度”和“理论绒头密度”项,因我国手工地毯最大特点之一是经化学水洗后处理,所以没有必要采用,另外理论值也难以满足。
- b) 本标准的编写格式和表述执行我国有关标准的规定:
 - 比较详细的补充了外观质量要求。手工地毯是一种手工艺品,地毯外观,如图案、纹样、色彩等毯面外观效果是消费者选购地毯时非常关注的内容;
 - 补充了“原材料”的要求。

本标准代替 GB/T 15050—1994《手工打结羊毛地毯》。

本标准与 GB/T 15050—1994 比较,主要变化如下:

- 地毯尺寸测量,删除传统的“中心线”测量法,采用国际标准方法;
- 羊毛地毯具有天然的阻燃性,因此不考核耐燃性(水平法:片剂);
- 产品批的判定,删除“样本五块中至少四块合格”,改为“五块样品必须全部合格。”

本标准自实施之日起代替 GB/T 15050—1994。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位:中国食品土畜进出口商会地毯分会、河北弘业地毯集团有限公司、新疆和田喜悦地毯有限公司、天津市东方蓝宝地毯研究中心、青海省纤维检验局。

本标准主要起草人:李临潘、张志彪、邰长庚、田泓、陈尔东、李孝文、陈江涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 15050—1994。

手工打结羊毛地毯

1 范围

本标准规定了手工打结羊毛地毯(以下简称手工打结地毯)的产品分类、要求、测定方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以羊毛纱线为绒簇的手工打结地毯。以其他纤维材料为绒簇的手工打结地毯也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析法(GB/T 2910—1997, eqv ISO 1833:1977)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度试验方法(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度 氙弧(GB/T 8427—1998, eqv ISO 105-B02:1994)

GB/T 15964 地毯 单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法(GB/T 15964—2008, ISO 1763:1986, MOD)

GB/T 15965 手工地毯 绒头长度的测定方法(GB/T 15965—2008, ISO 2549:1972, NEQ)

QB/T 2214 地毯尺寸及毯形的测定(QB/T 2214—1996, neq ISO 3018:1974)

QB/T 2518 地毯用毛纱(QB/2518—2001)

3 产品分类

3.1 手工打结地毯按绒簇类型分为三个品种:

- a) 8字结(波斯结);
- b) 马蹄结(土耳其结);
- c) 双结。

3.2 手工打结地毯按8字结的正反分为两个品种:

- a) 手工打结拉绞地毯(绒结呈正8字);
- b) 手工打结抽绞地毯(绒结呈反8字)。

4 要求

手工打结地毯的技术要求分为内在质量和外观质量。

4.1 内在质量

4.1.1 内在质量技术要求应符合表1规定。