

UDC 676.153
Y 31



中华人民共和国国家标准

GB 13506—92

漂 白 亚 硫 酸 盐 木 浆

Bleached sulfite pulp

1992-06-12 发布

1993-03-01 实施

国 家 技 术 监 督 局 发 布

中华人民共和国国家标准

GB 13506—92

漂白亚硫酸盐木浆

Bleached sulfite pulp

1 主题内容与适用范围

本标准规定了亚硫酸盐漂白木浆的技术规范。
本标准适用于制造各种纸和纸板用的漂白亚硫酸盐木浆。

2 引用标准

- GB 740 纸浆试样的采取
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 7979 纸浆 二氯甲烷抽出物的测定法
- GB 7980 实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法
- GB 7981 纸浆实验室纸页的制备 常规纸页成型器法
- GB 7982 纸浆实验室纸页物理性能的测定法
- GB 8940.2 纸浆白度测定法
- GB 8944.1 纸浆 成批销售质量的测定法 第一部分:浆板浆包
- GB 10740 纸浆尘埃度的测定法

3 产品分类

- 3.1 漂白亚硫酸盐木浆代号为B,按树种分为针叶木 B_Z 浆和阔叶木 B_K 浆。
 - 3.1.1 B_Z 浆按质量分为 B_Z-A、B_Z-B、B_Z-C 三个等级。
 - 3.1.2 B_K 浆按质量分为 B_K-B、B_K-C、B_K-D 三个等级。
- 3.2 B 浆产品为浆板。

4 技术要求和试验方法

- 4.1 B 浆的技术要求应符合表 1 规定。

表 1

指标名称	单位	规 定						试验方法	
		B _Z			B _K				
		B _Z -A	B _Z -B	B _Z -C	B _K -B	B _K -C	B _K -D		
机械强度								GB 7980	
在打浆度为 45°SR、抄片重量为 60 g/m ² 时抗张指数	不小于	N·m/g	70.0	60.0	50.0	40.0	28.0	25.0	GB 7981
耐破指数 ¹⁾	不小于	kPa·m ² /g	4.50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.50	GB 7982
撕裂指数	不小于	mN·m ² /g	5.50	4.50	4.00	3.50	2.50	2.50	

国家技术监督局 1992-06-12 批准

1993-03-01 实施