

ICS 59.080.30
W 56

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 61005—2006
代替 FZ/T 61005—1999

线 裱

Blanket

2006-05-25 发布

2007-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准是对 FZ/T 61005—1999《线毯》的修订。本标准代替 FZ/T 61005—1991。

本标准与 FZ/T 61005—1999 相比主要变化如下：

- 增加了耐光色牢度要求；
- 色牢度考核不分染料，指标有所提高；
- 增加了纤维含量偏差要求；
- 增加了抽样表。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由家用纺织品行业标准化技术委员会(CNTAC/TC1)归口。

本标准主要起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心(江苏省纤维检验所)。

本标准主要起草人：李辉、高晋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ZBW 55009—1990、FZ/T 61005—1999。

线 毯

1 范围

本标准规定了线毯产品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于以纤维素纤维和合成纤维为主要原料的各类机织线毯产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105-A02)
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 1833)
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 5088)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12)
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03)
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02)
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(ISO 5077,MOD)
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

线毯 blanket

采用纺织纱线机织,表面起绒或不起绒、具有保暖性能的床上用非被褥类薄形铺盖物。

4 要求

4.1 线毯产品的质量包括内在质量和外观质量,分为优等品、一等品和合格品。

4.2 线毯产品的内在质量包括断裂强力、水洗尺寸变化率、纤维含量偏差和色牢度,指标见表1。

表1 线毯内在质量要求

序号	考核项目	优等品	一等品	合格品	备注
1	断裂强力/N	≥220	≥200		
2	水洗尺寸变化率/(%)	±4.0	±6.0	±8.0	
3	纤维含量偏差/(%)	按 FZ/T 01053 执行			