

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1085—93

落 叶 松 栲 胶

1993-03-26 发布

1993-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国林业
行业 标 准
落 叶 松 栲 胶

LY/T 1085—93

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字

1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷

印数 1—1 500

*

书号: 155066·2-9015

*

标 目 231—47

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1085—93

落 叶 松 栲 胶

1 主题内容与适用范围

本标准规定了落叶松栲胶的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以落叶松(*Larix gmelini* Rupr.)树皮为原料,经加工制成的粉状栲胶,主要用于鞣革。

2 引用标准

LY/T 1082 栲胶检验方法

LY/T 1084 毛杨梅栲胶

3 技术要求

3.1 外观

棕黄到棕红色粉末。

3.2 技术指标

落叶松栲胶技术指标应符合下表要求。

指标名称		特 级	一 级	二 级
单宁,%	≥	59	58	53
非单宁,%	≤	37	37	41
不溶物,%	≤	4.0	5.0	6.0
水分,%	≤	12	12	12
沉淀,%	≤	3.0	4.0	5.0
pH(分析浓度)		4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
总颜色	≤	45	52	57
红		25	29	31
黄		20	23	25.5
蓝		0	0	0.5

注:单宁、非单宁、不溶物、沉淀的指标均按干基计算。

4 检验方法

按照 LY/T 1082 进行。