



中华人民共和国国家标准

GB/T 9700—2009
代替 GB/T 9700—1988

盐湿猪皮检验方法

Inspection methods of wet salted pig skin

2009-05-26 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 9700—1988《出口盐湿猪皮检验方法》。

本标准与 GB/T 9700—1988 相比,主要变化如下:

- 在修订中规定了“术语和定义”;
- 增加了“规范性引用文件”、“安全卫生要求”、“检验结果的判定”、“包装、标记、贮存、运输”、“检验有效期”的内容;
- 修改了“主要内容与适用范围”、“抽样方案”、“检验”;
- 取消了“检验方式”;
- 修改了标准名称。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国河北出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:孙静、郑新民、苏荣海、王春良、刘力军、刘锁凯。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 9700—1988。

盐湿猪皮检验方法

1 范围

本标准规定了盐湿猪皮的术语和定义、抽样、检验、检验结果判定、包装、标志、贮存及检疫卫生要求。

本标准适用于盐湿猪皮的检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB/T 16569 畜禽产品消毒规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

缺陷 **blemish**

凡是可使生皮价值降低的损伤,均称缺陷。

3.2

机械伤 **mechanical injury**

包括撞击伤、划刺伤、鞭伤、烙印伤、描刀伤、刀洞等。皮子上有机械伤的部分,严重的一般没有毛,成硬疤痕,轻的长有白毛,轻微的划伤不易看出,但在成品上显亮痕。

3.3

刀伤 **butcher cuts**

因剥皮不慎造成的伤残称为刀伤。在板面上深度不超过皮板厚度三分之一的刀痕为描刀,超过三分之二厚度者为刀洞。

3.4

烙印伤 **brand marks**

用烧红的金属标记,烙在皮板上留下的痕迹,称为烙印伤。

3.5

抵补法 **compensative method**

对不规则部分进行适当增减的方法。

3.6

描刀 **knife-cutted wound**

在板面上深度不超过皮板厚度三分之一的刀痕。

3.7

破洞 **damaged hole**

刀伤至皮厚三分之二以上,或挂伤及机械伤加工出现的破洞,主要部位影响制革质量。