



# 中华人民共和国国家标准

GB 6834—86

---

## 棉 蜡 光 缝 纫 线

Cotton glazed sewing thread

1986-09-06 发布

1986-12-01 实施

---

国 家 标 准 局 发 布

## 棉蜡光缝纫线

## Cotton glazed sewing thread

本标准为鉴定棉蜡光缝纫线品质的统一规定。

棉蜡光缝纫线按卷装形式分为：宝塔线、塑芯线、木芯线、纸芯线、绞线和纸版（纸排）线等。

## 1 技术要求

## 1.1 棉蜡光缝纫线的技术指标见表1。

表 1

tex	N <sub>e</sub>	股数	单线强力 gf/50cm	捻度（参考）t/10cm		捻向
				初捻	复捻	
36	16	2	1150	64~68		ZS
36	16	3	1800	50~54		ZS
28	21	3	1410	56~60		ZS
28	21	4	1910	48~52		ZS
28	21	2×3	2950	95~99	47~51	ZSZ
28	21	3×3	4750	78~82	38~42	ZSZ
28	21	4×3	6500	68~72	34~38	ZSZ
18	32	2	560	83~87		ZS
18	32	3	870	67~71		ZS
18	32	5	1600	55~59		ZS
18	32	2×3	1900	100~104	48~52	ZSZ
18	32	3×3	3300	88~92	42~46	ZSZ
18	32	4×3	4650	78~82	36~40	ZSZ
16	36	3	780	65~69		ZS
15	38	3	750	68~72		ZS
14	42	3	700	75~79		ZS
14	42	4	1050	66~70		ZS
14	42	5	1320	56~60		ZS
14	42	2×3	1580	106~110	50~54	ZSZ
9.5	60	2×3	1130	108~112	52~56	ZSZ