



中华人民共和国国家标准

GB/T 8704.3—1997

钒铁化学分析方法 红外线吸收法及燃烧中和滴定法 测定硫量

Methods for chemical analysis of ferrovanadium
The infrared absorption method and the combustion-
neutralization titration method for the determination
of sulfur content

1997-03-17发布

1997-09-01实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准等效采用日本 JISG 1318—1982《钒铁化学分析方法》中 7.2 中和滴定法测定硫量, 测定范围: $>0.005\%$ 和 7.5 红外线吸收法测定硫量, 测定范围: $>0.001\%$ 。其称样量为 0.5 g~1 g。本标准方法 1 红外线吸收法测定硫量, 测定范围:0.005%~0.120%, 方法 2 燃烧中和滴定法测定硫量, 测定范围: $\leqslant 0.120\%$, 其称样量为 0.5 g。

本标准的修订将原 GB 8704.3—88 和 GB 8704.4—88《钒铁化学分析方法》红外线吸收法和燃烧中和滴定法合并为 GB/T 8704.3。

本标准为 GB/T 8704 第 3 部分, GB/T 8704《钒铁化学分析方法》包括 7 部分:

GB/T 8704.1 红外线吸收法和气体容量法测定碳量

GB/T 8704.3 红外线吸收法和燃烧中和滴法测定硫量

GB/T 8704.5 电位滴定法测定钒量

GB/T 8704.6 硫酸脱水重量法测定硅量

GB/T 8704.7 钼蓝光度法测定磷量

GB/T 8704.8 铬天青 S 光度法和 EDTA 容量法测定铝量

GB/T 8704.9 高碘酸钾光度法和火焰原子吸收光谱法测定锰量

自本标准实施之日起代替 GB 8704.3—88《钒铁化学分析方法》红外线吸收法测定硫量、GB 8704.4—88《钒铁化学分析方法》燃烧中和滴定法测定硫量。

本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。

本标准由冶金工业部信息标准研究院归口。

本标准由新余钢铁有限责任公司、冶金工业部信息标准研究院、湖南铁合金厂负责起草。

本标准方法 I 主要起草人: 尤其伸、刘金华、张水菊、詹昭香。

本标准方法 II 主要起草人: 张玉兰、尹大健、张水菊、詹昭香。

本标准 1988 年 2 月 21 日首次发布。

中华人民共和国国家标准
钒铁化学分析方法
红外线吸收法及燃烧中和滴定法
测定硫量

GB/T 8704.3—1997

代替 GB 8704.3~8704.4—88

Methods for chemical analysis of ferrovanadium
The infrared absorption method and the combustion-
neutralization titration method for the determination
of sulfur content

1 范围

本标准适用于钒铁中硫量的测定。

本标准规定了以下两个方法测定钒铁中硫量。

方法 I : 红外线吸收法, 测定范围: 0.005% ~ 0.120%。

方法 II : 燃烧中和滴定法, 测定范围: ≤ 0.120%。

2 方法 I 红外线吸收法测定硫量

2.1 方法提要

试样于高频感应炉的氧气流中加热燃烧, 生成的二氧化硫由氧气载至红外线分析器的测量室, 二氧化硫吸收某特定波长的红外能, 其吸收能与硫的浓度成正比, 根据检测器接受能量的变化可测得硫量。

2.2 试剂及材料

2.2.1 高氯酸镁: 无水, 粒状。

2.2.2 烧碱石棉: 粒状。

2.2.3 玻璃棉。

2.2.4 钨粒: 硫量小于 0.000 2%, 粒度 0.8 mm ~ 1.4 mm。

2.2.5 锡粒: 硫量小于 0.000 3%, 粒度 0.4 mm ~ 0.8 mm。

2.2.6 纯铁: 纯度大于 99.8%, 硫量小于 0.002%, 粒度 0.8 mm ~ 1.68 mm。

2.2.7 氧气: 纯度大于 99.95%, 其他级别氧气若能获得低而一致的空白时, 也可使用。

2.2.8 动力气源: 氮气、氩气或压缩空气, 其杂质(水和油)含量小于 0.5%。

2.2.9 素质瓷坩埚: 直径 × 高度, 23 mm × 23 mm 或 25 mm × 25 mm, 并在高于 1 200 °C 的高温加热炉中灼烧 4 h 或通氧灼烧至空白值为最低。

2.2.10 坩埚钳。

2.3 仪器及设备

2.3.1 红外线吸收定硫仪(灵敏度为 1×10^{-6}), 其装置如图 1。