



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 852—2012

家用铝及铝合金箔

Aluminium and aluminium alloy foils for household

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位:厦门厦顺铝箔有限公司、上海沪鑫铝箔有限公司、华北铝业有限公司、山东南山铝业有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司、南方铝业(中国)有限公司、昆山铝业有限公司、大亚科技丹阳铝业分公司、杭州五星铝业有限公司。

本标准主要起草人:周培根、张春平、田小梅、金美华、张深阳、王志、石华敏、郭铭、李德齐、陈志明、袁静慧。

家用铝及铝合金箔

1 范围

本标准规定了家用铝及铝合金箔的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

本标准适用于家庭食品的烹饪、冷冻等方面使用的铝及铝合金箔(以下简称铝箔)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分
- GB/T 3199 铝及铝合金加工产品 包装、标志、运输、贮存
- GB/T 7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样
- GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
- GB/T 20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法
- GB/T 22638.1 铝箔试验方法 第1部分:厚度的测定 重量法
- GB/T 22638.2 铝箔试验方法 第2部分:针孔的检测
- GB/T 22638.3 铝箔试验方法 第3部分:粘附性的测定
- GB/T 22638.5 铝箔试验方法 第5部分:刷水试验方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

铝箔的牌号、状态、规格应符合表1的规定,需方需要其他牌号、状态、规格时,由供需双方协商确定,并在订货单(或合同)中注明。

表 1

牌 号	状态	规格/mm			
		厚度 T	宽度	管芯内径	卷外径 ^a
8011、8021、 8079、8111	O	0.008 0~0.050 0	≥ 200.0	75.0、76.2	250~450
				150.0、152.4	400~1 000

^a 铝箔要求定尺交货时,定尺长度由供需双方协商决定,并在订货单(或合同)中注明。