

中华人民共和国国家标准

GB 7559—87

纤维增强塑料层板 螺栓连接挤压强度试验方法

FRP laminates - test method
for bearing strength by bolted joints

1987-03-21发布

1988-02-01实施

国家标准化局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纤维增强塑料层板
螺栓连接挤压强度试验方法

GB 7559—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1987 年 11 月第一版 2004 年 11 月电子版制作
书号：15169 · 1-5127

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

UDC 621.882.6
: 620.17

纤维增强塑料层板
螺栓连接挤压强度试验方法

GB 7559—87

F R P laminates - test method
for bearing strength by bolted joints

本方法用于测定碳纤维、玻璃纤维增强塑料层板在常温静载下螺栓连接的挤压强度。测试可采用拉伸型或压缩型加载方式。

1 术语及定义

- 1.1 端距比：从挤压孔中心到试样端面的距离与孔径之比。
- 1.2 宽径比：试样宽度与孔径之比。
- 1.3 挤压面积：挤压孔径和试样厚度的乘积。
- 1.4 挤压应力：试验过程中施加的载荷除以挤压面积。
- 1.5 最大挤压载荷：试验过程中试样挤压破坏时所能承受的最大载荷。
- 1.6 最大挤压应力：最大挤压载荷除以挤压面积。
- 1.7 挤压损伤载荷：试验过程中载荷-挤压孔变形 ($P - \delta$) 曲线出现第一个平台，试样发生明显损伤时的载荷；若曲线无平台时，可按第一个斜率突变点来定挤压损伤载荷。
- 1.8 挤压强度（挤压损伤应力）：挤压损伤载荷除以挤压面积。

2 试样

2.1 试样形状与尺寸

2.1.1 试样为长条形，孔径为 $\phi 5$ 、 $\phi 6$ 的拉伸型挤压试样见图 1 及表 1。




图 1 拉伸型挤压试样