

ICS 59.080.30  
W 43

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

**FZ/T 43007—2011**  
代替 FZ/T 43007—1998

---

**丝 织 被 面**

**Jacquard quilt cover**

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 43007—1998《丝织被面》的修订。本标准代替 FZ/T 43007—1998。

本标准与 FZ/T 43007—1998 相比,主要变化如下:

——等级由优等品、一等品、二等品、三等品改为优等品、一等品、合格品;

——提高了耐洗、耐水、耐干摩擦色牢度指标值;

——增加了耐热压、耐干洗、耐光色牢度项目;

——将尺寸变化率分为水洗尺寸变化率和干洗尺寸变化率。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:浙江丝绸科技有限公司、浙江生态纺织品禁用染化料检测中心有限公司、浙江金沙纺织品有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心。

本标准主要起草人:周颖、许亚新、程玲美、王金树、伍冬平、颜志华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——FZ/T 43007—1998。

# 丝 织 被 面

## 1 范围

本标准规定了丝织被面的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定桑蚕丝、再生纤维素长丝、合成纤维长丝纯织及其交织被面的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01035 纺织品 纤维含量的标识

## 3 规格

丝织被面的规格用长×宽表示,单位为厘米。

## 4 要求

4.1 丝织被面的要求包括内在质量、外观质量。内在质量包括质量偏差率、密度偏差率、纤维含量允差、断裂强力、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、色牢度等七项。外观质量包括规格尺寸偏差率、纬斜(花斜)、色差、外观疵点等四项。

4.2 丝织被面的品质按内在质量、外观质量中最低等级评定,其等级分为优等品、一等品、合格品。低于合格品的为不合格品。

4.3 丝织被面的基本安全性能应符合 GB 18401 的要求。

4.4 丝织被面内在质量分等规定见表1。

表1 内在质量要求

项 目	等 级		
	优等品	一等品	合格品
质量偏差率/%	+2.0~-4.0	+2.0~-5.0	+2.0~-6.0
密度偏差率/%	+2.0~-3.0	+2.0~-4.0	+2.0~-5.0
纤维含量允差/%	按 FZ/T 01053 执行		