

ICS 79.080
B 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 18103—2000

实 木 复 合 地 板

Parquet

2000-05-19 发布

2000-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
实 木 复 合 地 板
GB/T 18103—2000

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzcs.com>

电话:63787337、63787447

2000年7月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-16886

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准是在参照美国硬木层压地板标准 ANSI/HPMA LHF—1987、日本地板农林标准农林水产省第 955 号公告(1991 年)、欧洲层压地板最终草案 prEN 13329(1998 年 8 月)、德国地板标准 DIN 280(1990 年)并经过多年来大量实物检测和社会调查基础上制定的。

本标准中规定的产品尺寸偏差、外观质量和主要理化性能指标采用了以上标准的条款,并增加了适合中国国情的理化性能指标。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准由中国林科院木材所负责起草。协助起草单位:青岛港阿尔达木业有限公司、吉林金林木业有限公司、天津福亚实业有限公司。

本标准主要起草人:王维新、吕斌、唐召群、周梅剑、杨帆、韩华栋、李景诗、唐俊明。

本标准首次发布。

中华人民共和国国家标准

GB/T 18103—2000

实木复合地板

Parquet

1 范围

本标准规定了实木复合地板的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于 3.1 中所定义的实木复合地板。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4893.4—1985 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 9846.1~9846.12—1988 胶合板

GB/T 13009—1991 热带阔叶树材普通胶合板

GB/T 15102—1994 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104—1994 装饰单板贴面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 实木复合地板 parquet

以实木拼板或单板为面层、实木条为芯层、单板为底层制成的企口地板和以单板为面层、胶合板为基材制成的企口地板。以面层树种来确定地板树种名称。

3.2 腐朽 decay

由于木腐菌的侵入,使细胞壁物质发生分解,导致木材松软,强度和密度下降,木材组织和颜色也常常发生变化。

3.3 虫孔 worm holes

蛀虫或其幼虫在木材中蛀成的孔和虫道。

3.4 变色 discoloration

凡木材正常颜色发生改变的称为变色,可分为化学变色和真菌性变色两种。

3.5 污染 staining

受其他物质影响,造成的部分表面颜色与本色不同。

3.6 拼接离缝 gap

相邻实木条之间的拼接缝隙。

国家质量技术监督局 2000-05-19 批准

2000-08-01 实施