


UDC 677.027.625.017.5
C 66



中华人民共和国国家标准

GB/T 12703—91

纺织品静电测试方法

Electrostatic test methods for textile

1991-01-05发布

1991-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

纺织品静电测试方法

GB/T 12703—91

Electrostatic test methods for textile

1 主题内容与适用范围

本标准规定了纺织品静电性能的测试方法。

本标准适用于各类纺织品，本标准不适用于铺地织物。

2 引用标准

GB 8170 数值修约规则

GB 12014 防静电工作服

3 术语

3.1 静电电压：样品受某种外界作用后，其上积累的相对稳定的电荷所产生的对地电压。

3.2 电量：在单极性带电情况下，指样品上积聚的电荷量；在双极性带电情况下，系指正负电荷的代数和。

3.3 电荷面密度：样品每单位面积上所带之电量，以 $\mu\text{C}/\text{m}^2$ 为单位。

3.4 半衰期：当外界作用撤除后，样品静电电压衰减为初始值的一半时，所需要的时间。

4 样品

4.1 样品应在距布边 $1/10$ 幅宽内，距布端 1 m 以上的部位采取。不应有影响测试的疵点。

4.2 样品的洗涤

4.2.1 以 2 g/L 的比例放入 pH 值小于 9 的中性或弱碱性洗涤剂。洗涤、脱水三次，浴比 $1:30$ 。

4.2.2 用约 40°C 的温水洗涤 5 min ，漂洗、脱水 2 min 。

4.2.3 重复 4.2.1 及 4.2.2 过程一次。

4.3 样品的前处理

4.3.1 洗涤后的样品，在 50°C 下预烘一定时间。

4.3.2 在测试温、湿度环境下，将预烘后的样品放置 24 h 以上。

4.4 处理后的样品，不得被沾污。

5 测试条件

5.1 测试的环境条件为：温度 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ；相对湿度 $30\% \sim 40\%$ 。

5.2 测试条件应在测试报告中注明。

6 织物静电性能测试

6.1 半衰期(A 法)

6.1.1 原理：使试样在高压静电场中带电至稳定后，断开高压电源，使其电压通过接地金属台自然衰