



# 中华人民共和国物资管理行业标准

WB/T 1016—2002

---

## 木地板铺设面层验收规范

Accept standard for wood flooring surface after installation

2002-09-02 发布

2002-11-01 实施

---

中华人民共和国  
国家经济贸易委员会 发布

## 前 言

木地板是目前居室及公用建筑装饰中普遍使用的地饰材料。随着其销售量剧增,投诉也呈上升趋势。特别是住房制度改革及取消毛坯房上市的提出,有必要就木地板铺设面层验收制定基本要求。为规范木地板市场,保证产品质量和铺设质量,特制定本标准。本标准是在大量调查研究的基础上,结合一些大型木地板生产、经销、装饰企业的施工验收技术要求,广泛征求各方面的意见而制定的。

本标准由中国木材流通协会提出。

本标准负责起草单位:中国木材流通协会、中国室内装饰协会、中国建筑装饰协会。

本标准参加起草单位:北京圣象百隆装饰材料有限公司(圣象)、广东省宜华木业股份有限公司(宜华)、天津福亚实业有限公司(福满地)、中国出国人员服务总公司(瑞嘉)、富林国际集团(富力数码王)、顺德市盈彬木业有限公司(大自然)、升佳木业有限公司(升佳)、浙江绍兴富得利木业有限公司(富得利)、北京宏耐世嘉建材有限公司(宏耐)、南海精诚木业有限公司(金钢鹦鹉)、上海佳乐美木业有限公司(美丽岛)、杭州明成木业有限公司(明成)。

本标准主要起草人:高志华、王永林、翁少斌、刘绍喜、张雨生、袁怡德、张杰强、余学彬、卜海林、孟荣富、李卫、江大川、曾志文、夏叶明、方崇荣。

# 木地板铺设面层验收规范

## 1 范围

本标准规定了对民用室内木地板面层的基本规定、验收内容及保修义务。

本标准适用于民用室内木地板铺设面层的验收,亦适用于因地地板铺设不当,地板状态改变而引起的争议和仲裁。

本标准不适用于对保温、地热、防静电、防辐射、体育场所等特殊要求的木地板铺设验收。本标准不涉及木地板的基层施工验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 15036.1—2001 实木地板 技术条件
- GB/T 15036.2—2001 实木地板 检验和试验方法
- GB/T 18102—2000 浸渍纸层压木质地板
- GB/T 18103—2000 实木复合地板
- LY/T 1573—2000 竹地板

## 3 基本规定

### 3.1 基本要求

#### 3.1.1 民用室内木地板包括:

- a) 实木地板(包括企口地板、平口地板、拼花地板、指接地板、集成地板等);
- b) 实木复合地板(包括三层实木复合和多层实木复合);
- c) 浸渍纸层压木质地板(强化木地板);
- d) 竹地板。

3.1.2 面层使用木地板的质量应分别符合 GB/T 18103、GB/T 18102、LY/T 1573、GB/T 15036.1 和 GB/T 15036.2 的规定。在铺设前,应得到用户对质量、数量等验收认可;还应对树种、花色、型号、含水率、颜色、油漆、尺寸偏差、加工精度、甲醛含量等验收认可。

3.1.3 木地板铺设方法、工艺步骤、基层材料、质量要求、工期、验收规范等在铺设前应得到用户认可,施工方应严格执行。

### 3.2 对木地板基层的基本要求

3.2.1 干净:无浮土,无明显施工废弃物等。

3.2.2 干燥:应达到或低于当地平衡湿度和含水率,严禁含湿施工,并防止有水源处向地面渗漏,如暖气出水处,厨房和卫生间接口处等。

3.2.3 平整:用 2 m 靠尺检验应小于 5 mm。

3.2.4 牢固:基层材料应是优质合格产品,并按序固接在地基上,不允许松动。龙骨两端应钉实,或粘实。严禁用水泥沙浆填充。毛地板应四周钉头,钉距应小于 350 mm。