



中华人民共和国国家标准

GB/T 8220.12—1998

铋 化 学 分 析 方 法 电热原子吸收光谱法测定镍量

Methods for chemical analysis of bismuth
—Determination of nickel content—
Electrothermal atomic absorption spectrometric method

1998-08-19发布

1999-03-01实施

国家质量技术监督局发布

前　　言

本标准是对 GB/T 915—1995《铋》附录 H 的修订。

本标准遵守：

GB/T 1.4—1988 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB/T 1467—1978 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 7729—1987 冶金产品化学分析 分光光度法通则

本标准是 GB/T 915—1995《铋》的配套标准。

本标准的编写方法符合 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元：标准的起草与表述规则

第 1 部分：标准编写的基本规定》的规定。

本标准从实施之日起，同时代替 GB/T 915—1995《铋》附录 H。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由株洲冶炼厂负责起草。

本标准主要起草人：朱丽娟、张东风。

中华人民共和国国家标准

铋 化 学 分 析 方 法 电热原子吸收光谱法测定镍量

GB/T 8220·12—1998

Methods for chemical analysis of bismuth

—Determination of nickel content—

Electrothermal atomic absorption spectrometric method

1 范围

本标准规定了铋中镍量的测定方法。

本标准适用于铋中镍量的测定。测定范围:0.000 3%~0.001%。

2 方法提要

试料以硝酸溶解,将适量溶液引入电热原子化器中,于原子吸收光谱仪波长232.0 nm处测量镍的吸光度,用基体加入法绘制工作曲线,求得试料中镍的含量。

3 试剂

制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水,实验所用器皿均用稀硝酸浸泡后,用二次蒸馏水彻底清洗。

3.1 硝酸(1+1),优级纯。

3.2 硝酸(2+98),优级纯。

3.3 镍标准贮存溶液:称取1.000 0 g金属镍($\geq 99.99\%$)于100 mL烧杯中,加入20 mL硝酸(3.1),盖上表皿,低温加热溶解完全,取下,冷却,将溶液移入1 000 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。

3.4 镍标准溶液:移取1.00 mL镍标准贮存溶液(3.3)于100 mL容量瓶中,以硝酸(3.2)稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含10 μg 镍。

3.5 镍标准溶液:移取10.00 mL镍标准溶液(3.4)于100 mL容量瓶中,以硝酸(3.2)稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含1 μg 镍。

3.6 铋溶液(100 mg/mL):称取10.00 g高纯铋($\geq 99.999\%$),于250 mL高型烧杯中,加40 mL硝酸(3.1),加热溶解完全后,取下,冷却,移入100 mL容量瓶中,用5 mL硝酸(3.1)冲洗烧杯,并入容量瓶中,以硝酸(3.2)稀释至刻度,混匀。

4 仪器

石墨炉原子吸收光谱仪(带扣背景装置),附自动进样器及镍空心阴极灯。

仪器工作条件见附录A(提示的附录)。

5 分析步骤

5.1 试料

国家质量技术监督局1998-08-19批准

1999-03-01实施