



中华人民共和国国家标准

GB/T 24230—2009

铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法

Chromium ores and concentrates—
Determination of chromium content—Titrimetric method

(ISO 6331:1983, MOD)

2009-07-15 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用 ISO 6331:1983《铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法》(英文版)。

本标准与 ISO 6331:1983 相比较,主要做了如下修改:

——在“2 规范性引用文件”中用国家标准代替对应的国际标准;

——将“7.2 试料量”由 0.5 g 修改为 0.25 g;

——增加了“7.1 测定次数”;

——增加了“7.3 空白试验和验证试验”;

——增加了“6 取样和制样”;

——增加了“10 试验报告”。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国生铁及铁合金标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中华人民共和国天津出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院、宁波检验检疫科学技术研究院。

本标准主要起草人:谷松海、苏明跃、魏红兵、李凤芸、马德起、王虹、姚传刚、杨丽飞、林振兴。

铬矿石和铬精矿

铬含量的测定 滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了滴定法测定铬矿石和铬精矿中铬含量的方法。

本标准适用于铬矿石和铬精矿中铬含量的测定。测定范围(以 Cr 表示,质量分数): $>7.0\%$,本标准应遵守 GB/T 24228 的有关规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管(GB/T 12805—1991,neq ISO 385:1984)

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(GB/T 12806—1991,eqv ISO 1042:1983)

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管(GB/T 12808—1991,eqv ISO 648:1977)

GB/T 24228 铬矿石和铬精矿 化学分析方法 通则(GB/T 24228—2009,ISO 6629:1981,MOD)

GB/T 24220 铬矿石 分析样品中湿存水的测定 重量法(GB/T 24220—2009,ISO 6129:1981,MOD)

GB/T 24243 铬矿石 采取份样(GB/T 24243—2009,ISO 6153:1989,IDT)

ISO 6154 铬矿石 样品制备

3 原理

试料用过氧化钠熔融,用水浸出熔融物,硫酸酸化并煮沸除去过氧化氢。在硝酸银催化作用下,用过硫酸铵氧化铬(Ⅲ)离子为铬酸盐。用硫酸亚铁铵滴定铬(Ⅵ),再用高锰酸钾标准溶液返滴定至终点,或用电位滴定法直接滴定铬(Ⅵ)。

4 试剂

分析中除另有说明外,仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水,符合 GB/T 6682 的规定。

4.1 过氧化钠(Na_2O_2),干粉。

注:过氧化钠应尽可能干燥,一旦结块就不能使用。

4.2 尿素。

4.3 硫酸, $\rho 1.84 \text{ g/mL}$ 。

4.4 硫酸,1+1。

4.5 硫酸,1+4。