

ICS 59.060.10
W 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 31811—2015

苧麻落麻

Ramie noil

2015-07-03 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
苕 麻 落 麻
GB/T 31811—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年8月第一版

*

书号: 155066·1-52119

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纤维检验局提出。

本标准由全国纤维标准化技术委员会(SAC/TC 513)归口。

本标准主要起草单位：湖南省纤维检验局/国家苧麻产品质量监督检验中心、湖南苧麻技术研究中心、湖南明星麻业股份有限公司。

本标准主要起草人：蒋敏、熊海鹰、张曦、伍润辉、李兴高。

苧麻落麻

1 范围

本标准规定了苧麻落麻的术语和定义、要求、取样数量和取样方法、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于鉴定苧麻落麻的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5884 苧麻纤维支数试验方法

GB/T 5887 苧麻纤维长度试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

苧麻落麻 ramie noil

苧麻纤维在精梳加工过程中梳落的散纤维。

3.2

杂物 foreign matter

苧麻落麻中混有的非苧麻纤维物质。

3.3

短纤维 short fibre

长度在 15 mm 及以下的苧麻纤维。

3.4

长纤维 overlength fibre

长度在 40 mm 及以上的苧麻纤维。

3.5

硬条 under degummed (fiber) bundle

未能分离成单纤维的苧麻纤维束。其长度在 1 cm 及以上。

4 要求

4.1 苧麻落麻的公定回潮率为 12%,实际回潮率不应大于 13%。

4.2 苧麻落麻中不应掺夹杂物。