



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 240.4—2007
代替 YS/T 240.4—1994

铋精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法

Methods for chemical analysis of bismuth concentrate—
Determination of tungsten trioxide content—
Thiocyanate spectrophotometric method

2007-04-13 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

YS/T 240《铋精矿化学分析方法》共分为 11 个部分：

YS/T 240. 1	铋精矿化学分析方法	铋量的测定　Na ₂ EDTA 滴定法
YS/T 240. 2	铋精矿化学分析方法	铅量的测定　Na ₂ EDTA 滴定法和火焰原子吸收光谱法
YS/T 240. 3	铋精矿化学分析方法	二氧化硅量的测定　钼蓝分光光度法和重量法
YS/T 240. 4	铋精矿化学分析方法	三氧化钨量的测定　硫氰酸盐分光光度法
YS/T 240. 5	铋精矿化学分析方法	钼量的测定　硫氰酸盐分光光度法
YS/T 240. 6	铋精矿化学分析方法	铁量的测定　重铬酸钾滴定法
YS/T 240. 7	铋精矿化学分析方法	硫量的测定　燃烧-中和滴定法
YS/T 240. 8	铋精矿化学分析方法	砷量的测定　DDTC-Ag 分光光度法和萃取-碘滴定法
YS/T 240. 9	铋精矿化学分析方法	铜量的测定　碘量法和火焰原子吸收光谱法
YS/T 240. 10	铋精矿化学分析方法	三氧化二铝量的测定　铬天青 S 分光光度法
YS/T 240. 11	铋精矿化学分析方法	银量的测定　火焰原子吸收光谱法

本部分为第 4 部分。

本部分代替 YS/T 240. 4—1994《铋精矿化学分析方法　硫氰酸盐光度法测定三氧化钨》。与 YS/T 240. 4—1994 相比,本部分主要有如下变动:

- 对文本格式进行了修改;
- 补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团有限责任公司负责起草。

本部分由湖南柿竹园有色金属有限责任公司、江西赣州精选厂起草。

本部分由株洲冶炼集团有限责任公司、广州有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人:尹哲、廖国宝、司徒兼明。

本部分主要验证人:彭新湘、戴凤英。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 3258. 4—1982、YS/T 240. 4—1994。

铋精矿化学分析方法

三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法

1 范围

本部分规定了铋精矿中三氧化钨量的测定方法。

本部分适用于铋精矿中三氧化钨量的测定。测定范围:0.01%~5.00%。

2 方法提要

试样以碳酸钠-过氧化钠熔融分解,用水浸出熔融物,过滤,使钨与大部分的铁、锰、铜、铋、铅、银、钙等分离。然后在盐酸溶液中,用二氯化锡-三氯化钛将钨还原为五价,以硫氰酸盐为显色剂,生成黄色的钨硫氰酸盐络合物,该络合物用环己烷-乙酸丁酯萃取,于分光光度计430 nm处测量其吸光度。

3 试剂

3.1 市售试剂

3.1.1 氯化铵。

3.1.2 无水碳酸钠。

3.1.3 过氧化钠。

3.1.4 硫酸联氨。

3.1.5 次磷酸钠。

3.2 溶液

3.2.1 硫氰酸钾溶液(500 g/L)。

3.2.2 二氯化锡溶液(15 g/L):称取15 g二氯化锡($\text{SnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)溶解于550 mL盐酸($\rho 1.19 \text{ g/mL}$)中,再加450 mL水,混匀。

3.2.3 三氯化钛溶液(3%):400 mL盐酸(5.5+4.5)加100 mL三氯化钛(15%),过滤后加10颗~20颗锌汞齐,贮存于棕色瓶中。

3.2.4 环己烷-乙酸丁酯(7+3)。

3.2.5 氢氧化钠溶液(200 g/L)。

3.2.6 氢氧化钠溶液(20 g/L)。

3.3 标准溶液

3.3.1 三氧化钨标准贮存溶液:称取0.500 0 g预先在750℃马弗炉灼烧过20 min并于干燥器中冷至室温的三氧化钨(质量分数 $\geqslant 99.99\%$)于250 mL烧杯中,加20 mL氢氧化钠溶液(3.2.5),加热溶解,冷却后移入1 L容量瓶中,用氢氧化钠溶液(3.2.6)定容。此溶液1 mL含0.5 mg三氧化钨。

3.3.2 三氧化钨标准溶液:移取100.00 mL三氧化钨标准贮存溶液于1 L容量瓶中。用氢氧化钠溶液(20 g/L)稀释至刻度。此溶液1 mL含50 μg 三氧化钨。

4 仪器

分光光度计。

5 试样

5.1 试样粒度小于0.100 mm。