

ICS 79.060.01  
B 70



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39600—2021

---

## 人造板及其制品甲醛释放量分级

Formaldehyde emission grading for wood-based panel and finishing products

2021-03-09 发布

2021-10-01 实施

---

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、万华禾香板业有限责任公司、北京绿林认证有限公司、浙江世友木业有限公司、久盛地板有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、厦门隼翔木业有限公司、索菲亚家居股份有限公司、浙江省林业科学研究院、北京林业大学、上海木材工业研究所有限公司、南京林业大学木材及其制品测试中心、广西丰林木业集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、千年舟新材科技集团有限公司、广西三威林产工业有限公司、志邦家居股份有限公司、重庆玛格家居有限公司、广东耀东华装饰材料科技有限公司、欧派家居集团股份有限公司、广东天元汇邦新材料股份有限公司、广州天之湘装饰材料有限公司、巴洛克木业(中山)有限公司、江苏德鲁尼木业有限公司、德尔未来科技控股集团股份有限公司、易县圣霖板业有限责任公司、湖南福湘木业有限责任公司、苏州大卫木业有限公司、南宁科天水性科技有限责任公司、肇庆市现代筑美家居有限公司、江西省百源木业有限公司、浙江焱木科技有限公司、山东新港企业集团有限公司、浙江船老大装饰材料有限公司、广西国旭林业发展集团股份有限公司、江苏森茂竹木业有限公司、江苏佳饰家新材料有限公司、廊坊兴山木业有限公司、湖北方圆环保科技有限公司、广东威华木业有限公司、河北金秋木业有限公司、山东爱格装饰材料有限公司、石家庄华杰木业有限公司、南京雷伯特翔事木业有限公司、贵州省产品质量检验检测院、索菲亚家居湖北有限公司、广州市盈尔安防火材料有限公司、遵化市阔旺木业有限公司、书香门地(上海)美学家居股份有限公司、国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(郑州)。

本标准主要起草人：吕斌、黄安民、贾东宇、王国蜀、付跃进、吴盛富、李伯涛、邓侃、倪月忠、叶家豪、雷海、詹先旭、张仲凤、徐漫平、曾志高、袁同琦、张世锋、孙小苗、许金飞、张挺、魏云和、宫成、毕海明、吴德伟、吴福社、唐斌、曾敏华、刘忠会、戴炎梅、陈祥君、林德英、姚红鹏、许海玉、杨帆、赵丽媛、邹献武、程献宝、周勤、曾珍、李阜东、邢新婷、金钰、李红、张博、蒋卫、曾灵、钟耀灿、金国君、潘德望、魏明、孙力、黎小波、刘海良、刘建文、王兰纯、刘启军、肖学兵、王国志、吉军、彭志军、雷金祥、高鑫、萧腾鸿、龚建钊、卜立新、林秋兰、余长波、王晨、由佳、陈倩、唐利娜、秦焱、王志平。

# 人造板及其制品甲醛释放量分级

## 1 范围

本标准规定了甲醛释放量分级要求、试验方法以及判定规则。

本标准适用于纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、重组装饰材、单板层积材、集成材、饰面人造板、木质地板、木质墙板、木质门等室内用各类人造板及其制品的甲醛释放量分级。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

## 3 术语和定义

GB/T 18259—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 甲醛释放量分级要求

室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值分为三个等级。具体分级要求应符合表 1。

表 1 室内用人造板及其制品甲醛释放量分级

单位为毫克每立方米

甲醛释放限量等级	限量值	标识
E <sub>1</sub> 级 <sup>a</sup>	≤0.124	E <sub>1</sub>
E <sub>0</sub> 级	≤0.050	E <sub>0</sub>
E <sub>NF</sub> 级	≤0.025	E <sub>NF</sub>

<sup>a</sup> E<sub>1</sub> 级为 GB 18580—2017 中规定的人造板及其制品的甲醛释放限量值及标识。

## 5 试验方法

### 5.1 试件准备

5.1.1 双面暴露使用的人造板及制品试件尺寸为长  $l = (500 \pm 5)$  mm, 宽  $b = (500 \pm 5)$  mm, 试件数为 2 块, 采用不含甲醛的铝胶带封边, 每块试件未封边长度为  $(750 \pm 5)$  mm。

5.1.2 木质地板、木质墙板等单面暴露使用的人造板制品只测试暴露面, 试件尺寸为长  $l = (500 \pm 5)$  mm, 宽  $b = (500 \pm 5)$  mm, 样品尺寸不足时可拼接后制取, 试件数量为 4 块, 试件制作时采用不含甲