

ICS 59.060.10  
W 30



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16984—2008  
代替 GB/T 16984—1997

## 大麻原麻

Raw hemp

2008-08-07 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
大 麻 原 麻  
GB/T 16984—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字  
2008年9月第一版 2008年9月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-33905

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准代替 GB/T 16984—1997《大麻原麻》。

本标准与 GB/T 16984—1997 相比主要变化如下：

- a) 规范性引用文件增加了 GB 6529,相应增加了预调湿、调湿与试验用标准大气(第 7 章);
- b) 增加了鲜剥大麻(第 1 章和 3.5)术语,删去了线麻、魁麻,并在相应的有关条款(4.1.2、4.5.3 等)修改了相关内容,修改了斑疵英文术语(3.6);
- c) 增加了工业用大麻的说明(3.1);
- d) 修改和调整了分等规定(4.1.2);
- e) 增加了“5 仪器和工具”(第 5 章);
- f) 细化了抽样方法(第 6 章);
- g) 修改“断裂强力”指标为“束纤维断裂比强度”(4.1.2、8.3);
- h) 修改了公量计算方法,将回潮率和含杂率合并考虑计算公量(第 10 章)。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准由中国人民解放军总后勤部军需装备研究所、西安工程大学、汉麻产业投资控股有限公司负责起草。

本标准主要起草人:张建春、来侃、张华、孙润军、郝新敏、梁高勇、陈美玉。

本标准于 1997 年首次发布,本次为第一次修订。

# 大 麻 原 麻

## 1 范围

本标准规定了大麻原麻的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。  
本标准适用于经过剥制加工的大麻韧皮,包括水沤大麻、干剥大麻、鲜剥大麻等。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 12411 黄、红麻纤维试验方法

GB/T 12945 熟黄麻

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 大麻 **hemp**

大麻科,大麻属,工业用大麻<sup>1)</sup>植物、大麻韧皮和大麻纤维的统称。

### 3.2

#### 大麻原麻 **raw hemp**

用作纺织原料的工业用大麻韧皮,包括水沤大麻、干剥大麻、鲜剥大麻等。

### 3.3

#### 水沤大麻 **water retted hemp**

工业用大麻麻茎经水沤、冲洗、剥制、干燥后的大麻韧皮。

### 3.4

#### 干剥大麻 **sunned hemp**

工业用大麻麻茎经晾干、堆置、再曝晒后剥制的大麻韧皮。

### 3.5

#### 鲜剥大麻 **peeling hemp from green straw**

工业用大麻收割后直接剥制的大麻韧皮。

### 3.6

#### 斑疵 **speck**

工业用大麻原麻因病虫害、风害、霉变等原因,产生的影响纺织使用的疵点。

### 3.7

#### 杂质 **trash**

工业用大麻原麻中的麻叶、麻屑、麻根和无加工价值的韧皮及其他混入物。

1) 工业用大麻指低毒大麻(四氢大麻酚含量在 0.3%以下)和无毒大麻(四氢大麻酚含量在 0.1%以下)品种的大麻。