

ICS 91.100.20  
Q 34



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7697—1996

---

## 玻 璃 马 赛 克

Glass mosaic

1996-03-26 发布

1996-10-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7697—1996

## 玻 璃 马 赛 克

代替 GB 7697—87

Glass mosaic

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了玻璃马赛克的分类、尺寸、技术要求、检验规则、标志及包装、贮存和运输。  
本标准适用于熔融法和烧结法生产的用于建筑物内外墙装饰的玻璃马赛克。

### 2 产品分类

玻璃马赛克分为熔融玻璃马赛克、烧结玻璃马赛克和金星玻璃马赛克。

### 3 规格尺寸

玻璃马赛克一般为正方形如 20 mm×20 mm, 25 mm×25 mm, 30 mm×30 mm, 其他规格尺寸由供需双方协商。

### 4 技术要求

#### 4.1 单块玻璃马赛克边长、厚度的尺寸偏差应符合表 1 的规定。

表 1 mm

边 长	允许偏差	厚 度	允许偏差
20	±0.5	4.0	±0.4
25	±0.5	4.2	±0.4
30	±0.6	4.3	±0.5

#### 4.2 玻璃马赛克联长、线路和周边距的尺寸偏差应符合表 2 规定。

表 2 mm

项 目	尺 寸	允 许 偏 差
联长	327 或其他尺寸的联长	±2
线路	2.0, 3.0 或其他尺寸	±0.6
周边距		1~8

#### 4.3 玻璃马赛克的外观质量应符合表 3 规定。