

ICS 81.060.01  
Y 20



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3303—2018  
代替 GB/T 3303—1982

## 日用陶瓷器缺陷术语

Terminology of defects for domestic ceramics

2018-03-15 发布

2018-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 3303—1982《日用陶瓷器缺陷术语》。

与 GB/T 3303—1982 相比,主要技术变化如下:

- 修改了标准的范围(见第 1 章);
- 修改了一般术语 7 个(见第 2 章,1982 年版的第 1 章);
- 修改了制品缺陷名词术语 5 个(见第 3 章,1982 年版的第 2 章);
- 增加了制品缺陷名词术语 9 个(见第 3 章);
- 依据英美相关标准对部分术语的英文进行了修改。

本标准由中国轻工联合会提出并归口。

本标准起草单位:中国轻工业陶瓷研究所、深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司、福建冠福实业有限公司、广东皓明陶瓷科技有限公司。

本标准主要起草人:张侃、肖剑翔、孟瑞飞、戴亚鹏、张建平、李秀婉、郑秋荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 3303—1982。

# 日用陶瓷器缺陷术语

## 1 范围

本标准界定了日用陶瓷的缺陷术语和定义。

本标准适用于日用陶瓷产品。

## 2 一般术语

### 2.1

**扁平制品 flat ware**

从制品口沿水平面至内部最低平面的深度小于或等于 25 mm 的陶瓷制品。

### 2.2

**空心制品 hollow ware**

从制品口沿水平面至内部最低平面的深度大于 25 mm 的陶瓷制品。

### 2.3

**大空心制品 big hollow ware**

容量大于或等于 1 100 mL 的空心制品。

### 2.4

**小空心制品 small hollow ware**

容量小于 1 100 mL 的空心制品。

### 2.5

**显见面 open surface**

碗、杯、缸的内外表面,壶、坛、瓶、罐、品锅及壶盖、碗盖的外表面,盘碟类的仰表面,雕塑类中的特大型正面、中小型正面及背面。

### 2.6

**非显见面 hidden surface**

按习惯放置时不易目测到的部位。

### 2.7

**不允许 not allowed**

制品上不允许有所指的缺陷。

### 2.8

**很不明显 very obscure**

在 300 lx~500 lx 的光照度下距离 500 mm 正面目测几乎看不出的缺陷。

### 2.9

**不明显 obscure**

在 300 lx~500 lx 的光照度下距离 500 mm 正面目测不太容易看见的缺陷。

### 2.10

**不太明显 not too obvious**

在 300 lx~500 lx 的光照度下距离 500 mm 正面目测较易看见,但不太明显的缺陷。