

ICS 59.080.40  
W 59

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64013—2008

---

### 静电植绒毛绒

Flock

2008-04-23 发布

2008-10-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G、附录 H 为规范性附录，附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由家用纺织品行业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心（江苏省纤维检验所）、东莞贰发毛绒有限公司、无锡市恒发绒毛厂、浙江丽鑫特种织物有限公司、常州东方银河植绒有限公司、无锡开元毛绒有限公司、上海科苑静电研究所有限公司。

本标准主要起草人：李辉、陈霖兴、张正明、顾晓明、佘文吾、沈建江、杨纪松。

本标准首次发布。

## 静电植绒毛绒

### 1 范围

本标准规定了静电植绒毛绒产品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则和标志、包装。  
本标准适用于以单一纺织纤维为原料的各类静电植绒用毛绒产品。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度  
 GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度 试验 3  
 GB/T 8170 数值修约规则  
 GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧  
 GB/T 9994 纺织材料公定回潮率  
 GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

##### 静电植绒毛绒 flock

用于静电植绒产品产生绒面的短纤维,多由长纤维切割产生。

#### 3.2

##### 飞升性 rising time

静电植绒毛绒在电场中飞升的性能。

### 4 要求

4.1 静电植绒毛绒产品的质量分为优等品、一等品和合格品。

4.2 静电植绒毛绒产品的质量包括含水率、表面电阻、飞升性、分散性、起球率、润湿性、不良纤维率、长度不匀、色牢度,指标见表1。

表1 静电植绒毛绒质量要求

序号	考核项目	计量单位	优等品	一等品	合格品	备注
1	含水率	%	≤纤维公定回潮率的2倍,精确到1位小数。			按GB/T 9994规定
2	表面电阻	Ω	≤1.0×10 <sup>10</sup>			
3	飞升性	s	≤30			
4	分散性	%	≤5.0			适用于绒毛长度≤1.5 mm
5	起球率	%	≤5.0			适用于绒毛长度≤1.5 mm