

UDC 669.4:669.45'75-462
H 62



中华人民共和国国家标准

GB 1472—88

铅及铅锑合金管

Lead and lead-antimony alloy tube

1988-02-29 发布

1989-02-01 实施

国家标准局 发布

中华人民共和国国家标准

UDC 669.4 : 669
.45/75-462

铅及铅锑合金管

GB 1472—88

Lead and lead-antimony alloy tube

代替 GB 1472—79

本标准适用于化学、染料、制药及其他工业部门用作耐酸材料的铅及铅锑合金管。

1 品种

1.1 牌号、规格

产品的合金牌号和规格应符合表 1 的规定。

表 1

mm

金属牌号	内径	壁厚
Pb1, Pb2, Pb3	5~230	2~12
PbSb0.5, PbSb2, PbSb4, PbSb6, PbSb8	10~200	4~14

1.2 外形尺寸及允许偏差

1.2.1 纯铅管的尺寸应符合表 2 的规定。

表 2

mm

内径	管壁厚度									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(38)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
60	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
65	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○

中国有色金属工业总公司 1988-02-12 批准

1989-02-01 实施