



# 中华人民共和国国家标准

GB 4806.2—94

---

## 橡胶奶嘴卫生标准

Hygienic standard for rubber nipple

1994-03-18 发布

1994-09-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
橡 胶 奶 嘴 卫 生 标 准  
GB 4806.2—94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1994 年 8 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-10930

版权专有 侵权必究  
举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 橡胶奶嘴卫生标准

Hygienic standard for rubber nipple

GB 4806.2—94

代替 GB 4806—84

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了橡胶奶嘴的卫生要求和检验方法。

本标准适用于以天然橡胶、硅橡胶为主要原料,配以特定助剂,加工制成的奶嘴,供婴儿、老弱者哺乳及饮水用,其他橡胶不得作为奶嘴原料。

### 2 引用标准

GB 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

GB 5009.64 食品包装用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法

GB 9685 食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准

### 3 卫生要求

3.1 助剂:橡胶奶嘴使用的助剂应符合 GB 9685 的要求。

#### 3.2 感官指标

3.2.1 成品外观:色泽正常,无异嗅、异味、杂质。

3.2.2 浸泡液:不应有着色、混浊、沉淀。

#### 3.3 理化指标

理化指标应符合下表的要求:

项 目	指标,mg/L
蒸发残渣	
水浸泡液	≤ 30
4%乙酸浸泡液	≤ 120
高锰酸钾消耗量	
水浸泡液	≤ 30
锌	
4%乙酸浸泡液	≤ 30
重金属(以 Pb 计)	
4%乙酸浸泡液	≤ 1.0

### 4 检验方法

#### 4.1 取样方法及样品处理

按 GB 5009.64 第 1.3 条操作。