

ICS 59.060.10
W 21



中华人民共和国国家标准

GB/T 16255.1—2008
代替 GB/T 16255.1—1996

洗净马海毛

Scoured mohair

2008-08-20 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 16255《洗净马海毛》分为三个部分：

- GB/T 16255.1《洗净马海毛》；
- GB/T 16255.2《洗净马海毛含草、杂率试验方法》；
- GB/T 16255.3《洗净马海毛纤维长度试验方法 手排法》。

本部分为 GB/T 16255 的第 1 部分。

本部分代替 GB/T 16255.1—1996。

本部分与 GB/T 16255.1—1996 相比，主要变化如下：

- 增加了马海羔毛二等品及其指标(本版的 3.1)；
- 修改了成年马海毛特等指标范围(1996 版的 3.1,本版的 3.1)；
- 将光泽、白度、蓬松度改为外观特征,并将比照实物标样改为文字描述(1996 版的 3.1,本版的 3.1)；
- 将原参考指标手排长度改为考核指标;原考核指标光泽、白度、蓬松度改为参考指标(1996 版的 3.2,本版的 3.2)；
- 增加了“不得混入非动物纤维和其他动物纤维”的要求(本版的 3.5)；
- 将取样方法由按 GB/T 16254 执行改为按 GB/T 14269 规定执行(1996 版的 4.1.1,本版的第 4 章)；
- 将外观检验比照标准样品改为“按照 3.1 评定等级”(1996 版的 4.1.2,本版的 6.1)；
- 明确了外观检验的条件为北向昼光或照度约为 750 lx(1996 版的 4.1.2,本版的 6.1)；
- 增加了其他动物纤维含量、非动物纤维含量的检验方法(本版的 6.8、6.9)。

本部分由中国纤维检验局提出。

本部分由中国纤维检验局归口。

本部分起草单位:陕西省纤维检验局、浙江省纤维检验局。

本部分主要起草人:负秀琴、黄超、陈武成、余素英、黄怡、雷一厉、田永杰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 16255.1—1996。

洗净马海毛

1 范围

GB/T 16255 的本部分规定了洗净马海羔毛与洗净成年马海毛的要求、仪器和用具、检验方法、检验规则、包装、标志、储存和运输要求等。

本部分适用于洗净马海羔毛和洗净成年马海毛的生产、交易、加工、使用和质量鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 16255 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 6500 毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法
- GB/T 6977 洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB/T 14269 羊毛试验取样方法
- GB/T 16255.2 洗净马海毛含草、杂率试验方法
- GB/T 16255.3 洗净马海毛纤维长度试验方法 手排法
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

3 要求

3.1 洗净马海羔毛、洗净成年马海毛的要求见表 1。

表 1 要求

类别	等级	平均直径/ μm	手排长度/mm	含杂率/%	含草率/%	回潮率/%	含油脂率/%	外观特征
洗净马海羔毛	特等	≤ 25.0	≥ 70	≤ 1.5	≤ 0.8	≤ 17.0	0.3~1.0	自然白色,光泽明亮而柔和、蓬松
	一等	25.1~30.0						
	二等	> 30.0						
洗净成年马海毛	特等	≤ 35.0	≥ 75	≤ 2.0	≤ 0.8	≤ 17.0	0.3~1.0	自然白色,光泽明亮、蓬松
	一等	35.1~40.0						自然白色,有光泽、蓬松
	二等	40.1~45.0						自然白色,有光泽、蓬松
	三等	45.1~52.0						自然白色,有光泽、蓬松
	四等	> 52.0	≥ 50	自然白色,光泽暗、蓬松				

3.2 平均直径、手排长度、含杂率、含草率为考核指标,以其最低一项等级作为该批马海毛的等级;外观特征、回潮率、含油脂率为参考指标。

3.3 草刺毛、黄残毛、印记毛、杂色毛、毡并毛和边狄毛不得混入洗净马海毛内。