



中华人民共和国国家标准

GB/T 11064.2—2023

代替 GB/T 11064.2—2013

碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 化学分析方法 第 2 部分：氢氧化锂含量的测定 酸碱滴定法

Methods for chemical analysis of lithium carbonate, lithium hydroxide
monohydrate and lithium chloride—
Part 2: Determination of lithium hydroxide content—
Acid-alkali titrimetric method

2023-05-23 发布

2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 11064《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法》的第 2 部分。GB/T 11064 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：碳酸锂量的测定 酸碱滴定法；
- 第 2 部分：氢氧化锂含量的测定 酸碱滴定法；
- 第 3 部分：氯化锂量的测定 电位滴定法；
- 第 4 部分：钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 5 部分：钙量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 6 部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 7 部分：铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；
- 第 8 部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第 9 部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡浊度法；
- 第 10 部分：氯量的测定 氯化银浊度法；
- 第 11 部分：酸不溶物量的测定 重量法；
- 第 12 部分：碳酸根量的测定 酸碱滴定法；
- 第 13 部分：铝量的测定 铬天青 S-溴化十六烷基吡啶分光光度法；
- 第 14 部分：砷量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第 15 部分：氟量的测定 离子选择电极法；
- 第 16 部分：钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝、铁、硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件代替 GB/T 11064.2—2013《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第 2 部分：氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法》。本文件与 GB/T 11064.2—2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了盐酸标准滴定溶液浓度(见 5.3,2013 年版的 3.2)；
- b) 增加了空白试验(见 8.3)；
- c) 更改了测定操作(见 8.4,2013 年版的 5.3)；
- d) 更改了计算公式(见第 9 章,2013 年版的第 6 章)；
- e) 删除了允许差(见 2013 年版的 7.2)；
- f) 增加了再现性条款(见 10.2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：天齐锂业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司、雅化锂业(雅安)有限公司、江苏容汇通用锂业有限公司、新疆有色金属研究所、国合通用(青岛)测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公

GB/T 11064.2—2023

司、广东省科学院工业分析检测中心、宜春市锂电产业研究院（江西省锂电产品质量监督检验中心）、江西九岭锂业股份有限公司。

本文件主要起草人：张炳元、何兰、张俊、蔡国红、李庆、邓红云、余海军、唐佳华、郁俊、晁群、杨雪茹、曾晓月、周良、唐清、戴泽桦、姚丽。

本文件于 1989 年首次发布，2013 年第一次修订，本次为第二次修订。

引 言

碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂广泛应用于 3C 产品、电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等行业,也是核工业、特种玻璃等产品的基础原料。

GB/T 11064 旨在确立碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学成分分析方法标准,由 16 部分组成。

- 第 1 部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法。目的在于确立碳酸锂含量的测定方法。
- 第 2 部分:氢氧化锂含量的测定 酸碱滴定法。目的在于确立氢氧化锂含量的测定方法。
- 第 3 部分:氯化锂量的测定 电位滴定法。目的在于确立氯化锂含量的测定方法。
- 第 4 部分:钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于确立钾含量和钠含量的测定方法。
- 第 5 部分:钙量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于确立钙含量的测定方法。
- 第 6 部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于确立镁含量的测定方法。
- 第 7 部分:铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法。目的在于确立铁含量的测定方法。
- 第 8 部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法。目的在于确立硅含量的测定方法。
- 第 9 部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡浊度法。目的在于确立硫酸根含量的测定方法。
- 第 10 部分:氯量的测定 氯化银浊度法。目的在于确立氯含量的测定方法。
- 第 11 部分:酸不溶物量的测定 重量法。目的在于确立酸不溶物含量的测定方法。
- 第 12 部分:碳酸根量的测定 酸碱滴定法。目的在于确立碳酸根含量的测定方法。
- 第 13 部分:铝量的测定 铬天青 S-溴化十六烷基吡啶分光光度法。目的在于确立铝含量的测定方法。
- 第 14 部分:砷量的测定 钼蓝分光光度法。目的在于确立砷含量的测定方法。
- 第 15 部分:氟量的测定 离子选择电极法。目的在于确立氟含量的测定方法。
- 第 16 部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝、铁、硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于确立钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝、铁、硫酸根含量的测定方法。

酸碱滴定分析方法测定氢氧化锂含量操作简便,体现了行业发展的最新水平,分析方法满足各种原料生产的单水氢氧化锂产品,检测方法科学可靠。

碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂 化学分析方法

第2部分：氢氧化锂含量的测定 酸碱滴定法

1 范围

本文件描述了用酸碱滴定法测定单水氢氧化锂中氢氧化锂含量的测定方法。

本文件适用于单水氢氧化锂中氢氧化锂含量的测定。测定范围(质量分数)为大于或等于55.00%。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语

3 术语和定义

GB/T 17433 界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

样品用一定量的盐酸标准溶液溶解,以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,用盐酸标准滴定溶液滴定试液的总碱度,以消耗盐酸标准滴定溶液的量计算氢氧化锂的含量。试料中钠、钾、碳酸根含量需换算为氢氧化锂含量,从计算结果中减去。

5 试剂或材料

除非另有规定,仅使用分析纯的试剂。

5.1 水

符合 GB/T 6682 二级水规定,煮沸后密封冷却至室温。

5.2 甲基红-溴甲酚绿指示剂

溶液 I:称取 0.1 g 溴甲酚绿,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释至 100 mL。