



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.4—93

## 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 镉的测定

Methods for chemical analysis of  
copper ores lead ores and zinc ores—  
Determination of cadmium

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准  
铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法  
镉的测定

GB/T 14353. 4—93

Methods for chemical analysis of  
copper ores lead ores and zinc ores—  
Determination of cadmium

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜矿石、铅矿石、锌矿石中镉含量的测定方法。

本标准适用于铜矿石、铅矿石、锌矿石中镉含量的测定。第一篇测定范围:5~1 000  $\mu\text{g/g}$ ;第二篇测定范围:0.1~5  $\mu\text{g/g}$ 。

## 2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 第一篇 火焰原子吸收分光光度法

## 3 方法提要

试料经王水(或氢氟酸、王水、高氯酸)分解后,在5%盐酸介质中(或硼酸-盐酸介质),使用空气-乙炔火焰,于原子吸收分光光度计上,波长228.8 nm处,测量镉的吸光度。

## 4 试剂

- 4.1 盐酸( $\rho 1.19 \text{ g/mL}$ )。
- 4.2 硝酸( $\rho 1.4 \text{ g/mL}$ )。
- 4.3 氢氟酸( $\rho 1.13 \text{ g/mL}$ )。
- 4.4 高氯酸( $\rho 1.75 \text{ g/mL}$ )。
- 4.5 王水(盐酸+硝酸=3+1 V+V)新鲜配制。
- 4.6 盐酸(1+1 V+V)。
- 4.7 硼酸溶液(6% m/V)。
- 4.8 镉标准贮存溶液:称取1.000 0 g金属镉(99.99%),置入250 mL烧杯中,盖上表皿,沿杯壁加入20 mL硝酸(1+1 V+V),微热溶解,冷至室温,用水洗去表皿,移入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含1.0 mg镉。
- 4.9 镉标准溶液:移取10.00 mL镉标准贮存溶液(4.8),置入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含10  $\mu\text{g}$ 镉。