

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ 77001—92

阻 燃 涤 纶 针 织 面 料

1992-12-28 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国纺织
行 业 标 准
阻 燃 涤 纶 针 织 面 料
FZ 77001--92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1994 年 2 月第一版

*

书号：155066·2-9178

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

阻燃涤纶针织面料

1 主题内容与适用范围

本标准规定了阻燃涤纶针织面料的技术要求、试验方法、检验规则和包装标志。
本标准适用于鉴定各类漂白、染色、印花等阻燃涤纶针织面料的品质。

2 引用标准

GB 5455 纺织织物 阻燃性能测定 垂直法
GB 5457 纺织品及纺织制品的燃烧性能 词汇表
FZ/T 72001 涤纶针织面料

3 产品规格

按用户需要结合本厂工艺,由生产厂制定。

4 技术要求

技术要求分为阻燃性能、内在质量和外观质量三个方面。

4.1 安全要求

阻燃涤纶针织面料必须保障安全,无损人体健康。

4.2 阻燃性能

4.2.1 阻燃性能(垂直法)及分类见下表。

项 目	分 类	A	
		A	A ₁
损毁长度,mm	不大于	150	200
续燃时间,s	不大于	5	15

4.2.2 阻燃耐久性:耐久性试验后阻燃性能必须符合 4.2.1 规定。非耐久性产品可不考核。

4.3 内在质量和外观质量按 FZ/T 72001 中第 4 章技术要求执行。

5 试验方法

5.1 阻燃性能试验方法按 GB 5455 执行。

5.2 阻燃耐久性试验方法

5.2.1 试验仪器:全自动卧式转鼓型前装料缩水率试验机。

5.2.2 洗涤液:中性洗涤剂,浓度 5%(对织物重)。

5.2.3 浴比:1:10(对织物重)。