

ICS 59.080.01
W 10

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 01074—2010
代替 FZ/T 01074—2000

服装衬产品标识

Identification of interlinings for garments

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准是对 FZ/T 01074—2000《服装用热熔粘合衬布产品标记及质量标识的规定》的修订。

本标准代替 FZ/T 01074—2000,与 FZ/T 01074—2000 相比,主要修改了以下内容:

- 将标准名称改为《服装衬产品标识》;
- 产品标识顺序、基布材质调整;
- 产品标识删除热熔胶种类、涂布工艺方法;
- 基布类别调整为机织布、针织粘合衬、非织造布、其他类;
- 删除质量标识的规定。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、宁波保税区崇光纺织品有限公司、南通海汇服装辅料有限公司、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人:张宝庆、李启涵、曹平、李瓚、聂雅渊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 11389—1989;
- FZ/T 01074—1999、FZ/T 01074—2000。

服装衬产品标识

1 范围

本标准规定了服装衬的产品标识的原则、产品标识的代号。

本标准适用于服装衬的产品标识。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

基布 base fabric

俗称底布,制造服装衬用的产品。

2.2

热熔粘合衬 fusible interlinings

基布经整理后并经热熔胶涂布加工后制成的粘合衬。

2.3

机织树脂衬 resin-finished interlinings of woven fabrics

由棉、化纤纯纺或混纺纱,经机织成基布,并经树脂整理后的服装衬。

2.4

机织树脂黑炭衬 resin-finished interlinings with hair of woven fabrics

由棉、化纤、羊毛纯纺或混纺作经纱,由化纤与牦牛毛或其他动物毛混纺作纬纱,经机织成基布,并经树脂整理制成的服装衬。

2.5

衬衫衬 shirt interlinings

用于衬衫领子、袖头及门襟等部位的服装衬。

2.6

外衣衬 outerwear interlinings

用于外衣前身、挂面、下摆、领子、袋盖、袖窿及袖头等部位的服装衬。

2.7

裘皮衬 leather interlinings

用于皮革、裘皮、人造革等服装的服装衬。

2.8

丝绸衬 silk interlinings

用于丝绸及仿丝绸服装的服装衬。

3 产品标识的原则

3.1 产品标识应包括:基布纤维类别、基布组织类别、服装衬类别、产品的单位面积质量四大类,按顺序构成,分别用英文字母和阿拉伯数字标识。

3.2 产品标识第一部分为英文字母,表示基布纤维类别(见表1)。