

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1021—2000

喷 胶 棉 （ 絮 用 ）

Spraying collodion cotton

2000-07-04 发布

2000-08-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作
行业标准
喷 胶 棉 (絮 用)
GH/T 1021—2000

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码: 100045
<http://www.spc.net.cn>
<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

2000年12月第一版

*

书号: 155066·2-13368

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68522006

前 言

本标准是对 ZB B32 001—1989《喷胶棉(絮用)》的修订。修订时保留了原标准的大部分技术要求。对原标准的主要修订内容如下：

1. 规格、型号由 12 种增加到 14 种；
2. 在技术要求中,对其物理性能和外观疵点指标进一步细化,分别对一等品和合格品作出要求；
3. 细化试验方法的内容,增加试验条件规定,并增加蓬松度测定；
4. 增加“检验规则”,分别对检验项目、分批、取样、结果评定和复验等方面作出相应规定。

本标准自 2000 年 8 月 1 日实施之日起,同时代替 ZB B32 001—1989。

本标准由中华全国供销合作总社棉麻局提出。

本标准起草单位:中华全国供销合作总社棉麻局。

本标准主要起草人:雷香菊、龚文龙、刘澜。

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1021—2000

喷 胶 棉 （ 絮 用 ）

代替 ZB B32 001—1989

Spraying collodion cotton

1 范围

本标准规定了喷胶棉絮片的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以涤纶短纤维为主要原料,经开松、混合、梳理均匀成网两面喷胶,经热处理制成的喷胶棉絮片。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 11048—1989 纺织品保温性能试验方法

3 规格、型号及偏差范围

规格、型号及偏差范围应符合表 1 规定。

表 1

型 号			规 格 g/m ²	平方米质量偏差率, %		幅宽偏差率, %	
				一等品	合格品	一等品	合格品
PF40	PR40	PY40	40	±5	±7		
PF60	PR60	PY60	60				
PF80	PR80	PY80	80				
PF100	PR100	PY100	100				
PF120	PR120	PY120	120	±4	±5	+2.0 -1.5	+2.5 -2.0
PF140	PR140	PY140	140				
PF160	PR160	PY160	160				
PF180	PR180	PY180	180				
PF200	PR200	PY200	200				
PF220	PR220	PY220	220				
PF240	PR240	PY240	240	±3	±4		
PF260	PR260	PY260	260				
PF280	PR280	PY280	280				
PF300	PR300	PY300	300				

注: PF——喷胶棉仿羽绒型; PR——喷胶棉软型; PY——喷胶棉硬型。