

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64063—2017

医用贴弹性基布

Medical elastic base fabric

2017-04-21 发布

2017-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位:杭州萧山强生布厂、中纺标检验认证有限公司。

本标准主要起草人:刘飞飞、高炯、应建林。

医用贴弹性基布

1 范围

本标准规定了医用贴弹性基布的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于制作创可贴、膏药贴等医用产品的机织弹性基布和针织弹性基布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

FZ/T 01034 纺织品 机织物拉伸弹性试验方法

FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法

3 要求

3.1 内在质量

3.1.1 机织弹性基布的内在质量指标应符合表1的规定。

表1 机织弹性基布内在质量指标

序号	项 目		要 求
1	单位面积质量偏差率/%		±5.0
2	密度偏差率/%	经/纬向	±3.0
3	断裂强力/N	经向 ≥	500
		纬向 ≥	220
4	纬向定力伸长率/%	≥	20
5	纬向定力弹性回复率/%	≥	70
6	耐水色牢度 ^a /级	≥	4