

ICS 59.080
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73005—2012
代替 FZ/T 73005—2002

低含毛混纺及仿毛针织品

Low wool content and wool like knitting goods

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 73005—2002《低含毛混纺及仿毛针织品》的修订。本标准与 FZ/T 73005—2002 相比,主要变化如下:

——适用范围改为:本标准适用于鉴定精、粗梳含羊毛 30% 以下的低含毛混纺针织品以及非羊毛纤维纯纺或混纺的仿毛针织品的品质。其他动物毛纤维亦可参照执行。

——修改了规范性引用文件。

——安全性要求中加入了应符合 GB 18401 的内容。

——分等规定中增加优等品等级,内在质量、外观质量评等中增加优等品指标要求。

——物理指标评等主要修改内容有:

- 纤维含量改为按 FZ/T 01053 执行;
- 起球改为必考指标;
- 将外观质量评等中的扭斜角指标列入物理指标评等;
- 松弛尺寸变化率的备注改为:非平针产品和只可干洗类产品不考核;
- 成品重量偏差率改为单件质量偏差率;
- 取消原表 1 中的“注:成品中某一纤维含量低于 10% 时,其含量偏差绝对值应不高于标注含量的 30%。”

——染色牢度评等主要修改内容有:

- 取消“一等品允许有一项低半级;有两项低于半级或一项低于一级者则降为二等品;凡低于二等品者为等外品”的规定;
- 增加耐汗渍(酸性)、耐干洗指标;
- 耐光深色产品一等品要求由 3-4 级改为 4 级,耐洗、耐水的色泽变化由 3 级提高到 3-4 级;
- 增加二等品指标要求;
- 增加印花部位、吊染产品一等品耐汗渍、耐摩擦指标要求。

——试验方法主要修改内容有:

- 增加安全性要求检验方法;
- 扭斜角试验洗涤方法改为采用 1×7A;
- 耐汗渍试验改为使用两种方法(酸液、碱液);
- 增加耐干洗试验方法。

——外观质量评等、外观质量检验、检验和验收规则、包装和标志均按 FZ/T 73018—2012 相关规定执行。

——取消附录 A。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会归口。

本标准起草单位:北京毛纺织科学研究所检验中心、江阴苏菲服饰有限公司、恒源祥(集团)有限公司、浙江千圣服饰有限公司、桐乡市圣百榕服饰制衣有限公司。

本标准主要起草人:李立荣、周婉、何爱芳、陈建根、赵伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——FZ/T 73005—2002、FZ/T 73005—1991。

低含毛混纺及仿毛针织品

1 范围

本标准规定了低含毛混纺及仿毛针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装、标志。

本标准适用于鉴定精、粗梳含羊毛 30% 以下的低含毛混纺针织品以及非羊毛纤维纯纺或混纺的仿毛针织品的品质。其他动物毛纤维亦可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
- GB/T 12490—2007 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法
- FZ/T 20011—2006 毛针织成衣扭斜角试验方法
- FZ/T 30003 麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法
- FZ/T 70009 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法
- FZ/T 73018—2012 毛针织品

3 技术要求

3.1 安全性要求

低含毛混纺及仿毛针织品的基本安全技术要求应符合 GB 18401 的规定。