

ICS 59.080
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73018—2012
代替 FZ/T 73018—2002

毛 针 织 品

Wool knitting goods

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 73018—2002《毛针织品》的修订。本标准与 FZ/T 73018—2002 相比,主要变化如下:

——适用范围改为:本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊毛针织品和含羊毛 30%及以上的毛混纺针织品的品质。其他动物毛纤维亦可参照执行。

——修改了规范性引用文件。

——安全性要求中加入了应符合 GB 18401 的内容。

——物理指标评等主要修改内容有:

- 纤维含量改为按 FZ/T 01053 执行;
- 参照国际羊毛局产品标准 AK-1“针织服饰类产品”2011 版,修改了顶破强度的纱线线密度分档,备注改为:只考核平针部位面积占 30%及以上的产品;背心和小件服饰类不考核;
- 编织密度系数取消单位,备注改为:只考核粗梳平针、罗纹和双罗纹产品;
- 将外观质量评等中的扭斜角指标列入物理指标评等;
- 单件重量偏差率改为单件质量偏差率。

——参照国际羊毛局产品标准 AK-1“针织服饰类产品”2011 版,修改了水洗尺寸变化率有关要求,主要有:

- 将松弛洗涤程序和毡化洗涤程序分别对应松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率指标;
- 小心手洗开衫、套衫、背心类缩绒产品的总尺寸变化率长度方向指标要求由 -10% 改为 -5%;
- 可机洗裤子、裙子类增加松弛洗涤程序 1×7A。

——染色牢度评等主要修改内容有:

- 取消“一等品允许有一项低半级;有一项低于一级或两项低于半级者降为二等品;凡低于二等品者降为等外品”的规定;
- 增加耐汗渍(酸性)、耐干洗指标;
- 耐光深色产品一等品要求由 3-4 级改为 4 级,耐洗、耐水的色泽变化由 3 级提高到 3-4 级;
- 增加二等品指标要求;
- 增加印花部位、吊染产品一等品耐汗渍、耐摩擦指标要求。

——外观质量评等主要修改内容有:

- 取消外观实物质量评等要求;
- 主要规格尺寸允许偏差宽度方向改为分档考核,分为:55 cm 及以上±1.5cm,55 cm 以下±1.0 cm;
- 外观疵点评等中需比照封样进行评等的项目改为按主观评等,增加“露线头”疵点和要求。

——试验方法主要修改内容有:

- 增加安全性要求检验方法;
- 顶破强度试验规定了试验面积;
- 扭斜角试验洗涤方法改为采用 1×7A;
- 耐汗渍试验改为使用两种方法(酸液、碱液);

- 增加耐干洗试验方法；
- 规格尺寸检验方法增加主要测量部位图示。

——更改内在质量和外观质量抽样和判定方法。

——更改规格尺寸标注规定,增加“也可按 GB/T 1335.1~1335.3 标注成衣号型”,其他产品改为标注主要部位规格尺寸。

——附录 A 中取消“纯毛产品纤维含量的有关规定”、“外观实物质量封样及疵点封样”,外观疵点说明增加“露线头”疵点规定,增加外观疵点程度说明。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会归口。

本标准起草单位:北京毛纺织科学研究所检验中心、恒源祥(集团)有限公司、江阴芴菲服饰有限公司、浙江千圣禧服饰有限公司、桐乡市圣百榕服饰制衣有限公司、北京雪莲集团有限公司。

本标准主要起草人:李立荣、何爱芳、周婉、陈建根、赵伟、邵志京。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——FZ/T 73018—2002;

——FZ/T 73003~73004—1991,FZ/T 24006—1995。

毛 针 织 品

1 范围

本标准规定了毛针织品的分类、技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装、标志。

本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊毛针织品和含羊毛 30%及以上的毛混纺针织品的品质。其他动物毛纤维亦可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335 (所有部分)服装号型

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2910 (所有部分)纺织品 定量化学分析

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7742.1—2005 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强度和胀破扩张度的测定 液压法

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB 9994 纺织材料公定回潮率

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 12490—2007 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度

GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法

FZ/T 20011—2006 毛针织成衣扭斜角试验方法

FZ/T 20018 毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定