

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73028—2017
代替 FZ/T 73028—2009

针织人造革服装

Knitted artificial leather garment

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
针织人造革服装

FZ/T 73028—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年3月第一版

*

书号: 155066·2-32145

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 73028—2009《针织人造革服装》，与 FZ/T 73028—2009 相比主要技术变化如下：

- 删除了针织人造革服装的分类(2009 年版的第 3 章)；
- 号型规格中增加了“或 GB/T 6411”(见 3.3.1,2009 年版的 4.2.1)；
- 修改了成品主要部位规格偏差长度方向合格品的指标(见表 1,2009 年版的表 1)；
- 修改了外观质量要求条款(见表 4,2009 年版的表 4)；
- 删除了撕裂强力、弹子顶破强力和耐皂洗色牢度的考核项目(见表 5,2009 年版的表 5)；
- 增加了异味考核指标及试验方法(见表 5 及 4.2.4)；
- 增加了聚氯乙烯人造革有害物质限量的考核项目及试验方法(见表 5 及 4.2.6)；
- 修改了剥离强力试验方法(见 4.2.7,2009 年版的 5.4.1)；
- 将“低温耐折牢度”改为“耐折牢度”，并修改了考核指标及试验方法(见表 5 和 4.2.8,2009 年版的表 5 和 5.4.2)；
- 修改了抗粘连性的试验方法(见 4.2.9 及附录 A,2009 年版的 5.4.1)；
- 增加了耐黄变考核指标及试验方法(见表 5 和 4.2.12)；
- 增加了机织里料缝子疵裂程度的考核项目及试验方法(见表 5 及 4.2.15)；
- 修改了里料耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度的指标要求(见表 5,2009 年版的表 5)；
- 删除了“有喷涂、绣花、印花图案的产品，经洗涤后图案变色不低于 4 级，图案不脱落”的规定(2009 年版的 4.8.2)；
- 修改了袖长的测量描述方法(见表 6,2009 年版的表 6)；
- 修改了外观及缝制质量中的条款及顺序(见表 7,2009 年版的表 7)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位：天纺标(深圳)检测认证股份有限公司、天纺标检测科技有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司。

本标准主要起草人：单学蕾、李博、郭耀国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 73028—2009。

针织人造革服装

1 范围

本标准规定了针织人造革服装产品的要求,测试方法,检验及判定规则,标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于人造革(纺织针织物为基布)为主要面料生产的人造革服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
 GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件
 GB/T 1335(所有部分) 服装号型
 GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
 GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
 GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
 GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
 GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
 GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
 GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
 GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
 GB 21550 聚氯乙烯人造革有害物质限量
 GB/T 21294 服装理化性能的检验方法
 GB/T 21295 服装理化性能的技术要求
 GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
 GB/T 30695 聚氯乙烯、聚氨酯人造革(合成革)材质鉴别方法
 GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
 FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
 FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
 FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
 QB/T 2714—2005 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定
 QB/T 4672—2014 人造革合成革试验方法 耐黄变的测定

3 要求

3.1 分等规定

产品等级分为:优等品、一等品、合格品。