

**YS**

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 461.8—2003

## 混合铅锌精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

The methods for chemical analysis of lead and zinc bulk concentrates—  
The determination of copper content—The atomic absorption method

2003-12-29 发布

2004-05-01 实施

国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准是新制定的标准。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司负责起草。

本标准由白银有色金属公司起草。

本标准由韶关冶炼厂、凡口铅锌矿参加起草。

本标准主要起草人：孙广燕、赵众炜、韦文辉。

本标准主要验证人：唐红、林叶、颜斌。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

## 混合铅锌精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

### 1 范围

本标准规定了混合铅锌精矿中铜含量的测定方法。

本标准适用于混合铅锌精矿中铜含量的测定。测定范围:0.10%~5.00%。

### 2 方法原理

试料用盐酸、硝酸溶解,在稀盐酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长324.7 nm处,测量铜的吸光度。按标准曲线法计算铜的含量。

### 3 试剂

#### 3.1 市售试剂

3.1.1 盐酸( $\rho$  1.19 g/mL)。

3.1.2 硝酸( $\rho$  1.42 g/mL)。

3.1.3 溴。

#### 3.2 溶液

3.2.1 盐酸(1+1)。

3.2.2 硝酸(1+1)。

#### 3.3 标准溶液

3.3.1 铜标准贮存溶液:称取1.0000 g金属铜( $\geqslant 99.99\%$ )于250 mL烧杯中,加入25 mL硝酸(3.2.2),盖上表面皿,于电热板上低温加热至完全溶解,煮沸驱除氮的氧化物,取下冷却至室温,移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

3.3.2 铜标准溶液:移取10.00 mL铜标准贮存溶液(3.3.1)于100 mL容量瓶中,加入5 mL盐酸(3.2.1),用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含100  $\mu\text{g}$ 铜。

### 4 仪器

原子吸收光谱仪,附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用:

——特征浓度:在与测量溶液的基体相一致的溶液中,铜的特征浓度应不大于0.09  $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

——精密度:用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%;用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量10次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比,应不小于0.8。

——原子吸收光谱仪的参考工作条件为:

——波长:324.7 nm;

——灯电流:5 mA;

——火焰类型:贫燃火焰;