

ICS 79.080
B 69



中华人民共和国国家标准

GB/T 31745—2015

高耐磨漆饰实木地板

Wear-resisting varnished solid wood flooring

2015-07-03 发布

2015-11-02 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国木材标准化技术委员会提出(SAC/TC 41)并归口。

本标准主要起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、浙江省木业产品质量检测中心南浔检测所、浙江格尔森木业有限公司、浙江上臣地板有限公司、浙江富得利木业有限公司、苏州大卫木业有限公司、浙江林昌木业有限公司、久盛地板有限公司、苏州富绅木业有限公司、湖州万泰木业有限公司、浙江菱格木业有限公司、苏州凯牌木业有限公司、浙江贝亚克木业有限公司、苏州奇林木业有限公司、浙江世康木业有限公司、浙江大友木业有限公司、浙江瑞澄木业有限公司、浙江富尔加木业有限公司、圣象集团有限公司、郑州兴旺木业有限公司、上海黎众木业有限公司、河北爱美森木材加工有限公司、嘉丰木业(苏州)有限公司、浙江居安宝木业有限公司、北美枫情(上海)有限公司、宜兴狮王木业有限公司、浙江康辉木业有限公司、苏州市一品木业有限公司、苏州好宜家木业有限公司、苏州怡辉圣达木业有限公司、苏州联丰木业有限公司、南京久扬木业有限公司、湖州市南浔广达木业有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、四川升达林业产业股份有限公司。

本标准主要起草人：彭立民、应向东、沈斌华、杨旭、蒋雪林、顾国华、孟荣富、蒋卫、王香林、孙伟圣、叶勇、褚伟斌、姚金国、胡忠华、方勤良、钟定兴、罗利荣、王志杰、周国林、陈曙明、沈建康、肖飞、李超凡、徐贵学、李理、安兴详、宋茂伟、周清华、孙惠文、顾益丰、罗惠民、朱建忠、沈建新、李立喜、万冬琦、王晓辉、向中华、王东、宋博骐。

高耐磨漆饰实木地板

1 范围

本标准规定了高耐磨漆饰实木地板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以气干密度 0.32 g/cm^3 针叶树木材和气干密度不低于 0.50 g/cm^3 阔叶树木为基材，表面经油漆处理，耐磨性能指标大于等于 1 500 转的实木地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 15036.1 实木地板 第1部分：技术要求

GB/T 15036.2 实木地板 第2部分：检验方法

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

3 术语和定义

GB/T 15036.1 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高耐磨漆饰实木地板 wear-resisting varnished solid wood flooring

以气干密度为 0.32 g/cm^3 的针叶树木材和气干密度不低于 0.50 g/cm^3 的阔叶树木为基材，表面经油漆处理，耐磨性能指标大于或等于 1 500 转的实木地板。

4 要求

4.1 规格尺寸及偏差

4.1.1 高耐磨漆饰实木地板的尺寸应符合表 1 要求。

表 1 高耐磨漆饰实木地板的尺寸

单位为毫米

长度	宽度	厚度	榫舌宽度
≥ 250	≥ 40	≥ 8	≥ 3.0

其他尺寸的产品可按供需双方协议执行。

根据安装需要可在销售的地板中配比面积不超过 5% 的宽厚相同，长度小于公称尺寸的地板。

4.1.2 高耐磨漆饰实木地板的尺寸偏差应符合表 2 要求。