



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 795—2012

高尔夫球头用钛及钛合金板材

Sheet of titanium and titanium alloy for golf head

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准是按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准负责起草单位:宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、湖南湘投金天钛金属有限公司、辽宁峰阁钛业集团有限公司。

本标准主要起草人:庞洪、冯军宁、董振建、马忠贤、文志刚、李献军、向午渊、覃静丽、张军。

高尔夫球头用钛及钛合金板材

1 范围

本标准规定了高尔夫球头用钛及钛合金板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或订货单)内容。

本标准适用于高尔夫球头用钛及钛合金板材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 230(所有部分) 金属材料 洛氏硬度试验

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 3620.1 钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698(所有部分) 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180 钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

3 要求

3.1 牌号、状态、规格

产品的牌号、供应状态及规格见表1。

表 1

牌号	供应状态	规格/mm		
		厚度	宽度	长度
TA4	退火态(M)	0.8~2.0	400~1 000	500~3 000
TC1		0.8~2.0		
TC2		0.8~2.0		
TC4		0.8~5.3		
TA15		1.0~6.0		
TA18		0.8~5.3		
TB5	固溶态(ST)	1.0~5.0		
TB6		2.0~5.0		
TC24		1.0~3.3		