

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 024—92

铠装电缆用钢带

1992-07-03 发布

1993-01-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
铠 装 电 缆 用 钢 带
YB/T 024—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1992 年 12 月第一版

*

书号: 155066 · 2-8538

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

铠装电缆用钢带

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铠装电缆用钢带的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于铠装电缆用冷轧钢带、镀锌钢带和涂漆钢带。

2 引用标准

- GB 228 金属拉伸试验法
- GB 232 金属弯曲试验方法
- GB 235 金属反复弯曲试验方法
- GB 247 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
- GB 470 锌锭
- GB 700 碳素结构钢
- GB 1839 镀锌钢板(带)锌层重量测定方法
- GB 6397 金属拉伸试验试样
- GB/T 2972 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法

3 分类、代号

3.1 按制造工艺分

- 冷轧钢带 L
- 热镀锌钢带 R
- 电镀锌钢带 D
- 涂漆钢带 QG

4 尺寸、外形和重量

4.1 钢带厚度和宽度应符合表1的规定。

表 1

mm

厚 度	宽 度									
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
0.20		×	×							
0.30		×	×							
0.50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×