

ICS 79.040  
B 69

**LY**

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1184—2011  
代替 LY/T 1184—1995

---

## 橡胶木锯材

Sawn timber of rubber wood

2011-06-10 发布

2011-07-01 实施

---

国家林业局 发布

中华人民共和国林业  
行业标准  
橡胶木锯材  
LY/T 1184—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年9月第一版

\*

书号:155066·2-22443

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LY/T 1184—1995《橡胶木锯材》。

本标准与 LY/T 1184—1995 相比,主要技术变化如下:

- 删除了原标准中的三个附录,将相关内容纳入正文;
- 增加了对硼化合物防腐剂载药量、透入率的要求和检验方法,增加了防霉防变色剂的选用范围;
- 重新调整了缺陷允许限度;
- 增加了产品的抽样方法;
- 增加了产品标识条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位:广东省林业科学研究院、全国木材标准化技术委员会原木锯材委员会、华南农业大学、国家家具产品质量监督检验中心(广东)、广东瑞森新材料研究所、海南农垦林产集团有限责任公司、云南天然橡胶产业股份有限公司木业分公司、景洪东达木业有限公司。

本标准主要起草人:苏海涛、关放、施振华、王铁力、李凯夫、海凌超、陈志明、王槐琼、梁德沛、陈建昌、陈莲花、何汝桥。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- LY/T 1184—1995。

# 橡胶木锯材

## 1 范围

本标准规定了橡胶木锯材的技术要求、检验方法、标识及运输与贮存。  
本标准适用于橡胶木锯材的生产加工、流通和使用等领域。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 449 锯材材积表

GB/T 4817 阔叶树锯材

GB/T 4822 锯材检验

GB/T 6491 锯材干燥质量

GB/T 17659.2 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第2部分:锯材批量检查抽样、判定方法

GB/T 23229 水载型木材防腐剂分析方法

LY/T 1635 木材防腐剂

LY/T 1636 防腐木材的使用分类和要求

SB/T 10383 商用木材及其制品标志

SB/T 10405 防腐木材化学分析前的湿灰化方法

## 3 技术要求

### 3.1 尺寸和偏差

按 GB/T 4817 的规定执行,或按供需双方的约定执行。

### 3.2 缺陷允许限度

缺陷允许限度见表1。

表1 缺陷允许限度

缺陷名称	计算方法	允许限度		
		一等	二等	三等
活节	直径 15 mm 以上最大尺寸不超过材宽的	15%	25%	不限
	直径 15 mm 以上任意材长 1 m 范围内的个数不超过	2 个	3 个	不限
死节	直径 5 mm 以上最大尺寸不超过材宽的	10%	15%	25%
	直径 5 mm 以上任意材长 1 m 范围内的个数不超过	1 个	2 个	4 个
腐朽	面积不超过所在材面面积的	不许有	不许有	10%
	材面上腐朽面积 $\geq 500 \text{ mm}^2$ 的不超过	不许有	不许有	2 处